

防虫剤のように手軽に、防錆ができます。

気化性  
防錆剤

# サビネーズ

SABINE-ZU

原寸大です。




あらゆる金属に対して  
効果を発揮する  
画期的な気化性防錆剤です。

品名: サビネーズ  
品番: SAB-01  
JAN 4903599044560

## 特長

- 箱や容器に投入するだけで鉄、非鉄に関係なく全ての金属製品を防錆することができます。
- 緩やかに気化しますので、長期間の防錆が可能です。
- 気化性ですので、複雑な形状の製品に対しても気化性成分が行き渡り、防錆効果を発揮します。
- 防錆油を使用せず、防錆保護ができるため、クリーンな環境が保てます。

## 防錆機構



## 使用方法

- 密閉された袋から取り出し裏側の使用開始日欄に、日付をご記入してください。
- ご使用時は、できるだけ容器や袋など密閉してください。密閉する方が効果は、高くなります。
- 本品1個で約20リットルの容積を目安とし、より大きい容積で複数ご使用される場合は均等な位置に配備してください。
- 使用後は地域のゴミ捨て規則に従って、廃棄してください。


## 使用の目安

- ・本品1個：約20リットルの容積
  - ・有効期間：開封より約1年
- 但し：密閉状態で1～2年  
準密閉で半年～1年

容器 ポリプロピレン  
サイズ 96mm×86mm×10mm  
質量 30g  
成分 芳香族カルボン酸のNa塩  
含N複素環化合物  
無機酸のNa塩



# 防錆性能試験



## ● 試験条件

気化性錆止め剤の錆止め性試験JIS-Z-1535準拠(写真)

①温度50℃、相対湿度90% 16時間

②温度 5℃、相対湿度90% 8時間

以上を1サイクルとした時、7サイクル経過後の試験片の状態を判定。

## ● 試験結果

鉄、非鉄を問わず防錆及び変色防止に有効である。

| 対象金属   | 鉄 | 鋳鉄 | 銅 | 亜鉛 | アルミニウム | スズ | リン青銅 | 真鍮 | 銀 |
|--------|---|----|---|----|--------|----|------|----|---|
| SG-P使用 | ◎ | ○  | ◎ | ◎  | ○      | ○  | ◎    | ◎  | ◎ |
| 不使用    | × | ×  | × | ×  | △      | △  | ×    | ×  | × |

※上記は実験事実の基づくデータではありますが、実使用での評価を確実に保障するものではありません。  
 ※新しい知見等により記載内容が改正される事があります。



株式会社 **ユタカメイク**

〒596-0808 大阪府岸和田市三田町195 TEL.072(441)2220 FAX.072(443)9555

<http://www.yutakamake.co.jp>